

### SERIA PROFIFLEX DECO: DECO FROSTED FPT 80+ ORAZ DECO DUSTED DPT 80+ POLIMEROWA, DŁUGOOKRESOWA, SAMOPRZYLEPNA FOLIA DEKORACYJNA

#### → DOSTĘPNE STANDARDOWE SZEROKOŚCI I DŁUGOŚCI

1.05, 1.27 x 50 m. Możliwość dostosowania długości nawoju do indywidualnych potrzeb Klientów!

#### → OPIS PRODUKTU

Ikonos Profiflex Deco to polimerowa folia dekoracyjna grubości 80 µ występująca w dwóch odmianach. Wersja FROSTED (FPT 80+) imituje szkło mrożone, a typ DUSTED (DPT 80+) nadaje powierzchni efekt piaskowania. Folia rekomendowana jest na wszystkie przezroczyste, płaskie powierzchnie, takie jak okna, wystawy sklepowe, witryny meblowe, drzwi, itp.

#### → STRUKTURA PRODUKTU

Film: polimerowa, kalandrowana folia PVC grubości 80 µ do aplikacji długoterminowych.

Klej: permanentna dyspersja poliakrylanu, charakteryzująca się wysoką odpornością na promienie UV oraz wilgotność

Liner: papier podkładowy typu "claycoated", jednostronnie silikonowany o gramaturze 121 g/m<sup>2</sup>.

#### → ZAKRES STOSOWANIA

Seria Ikonos Profiflex Deco przystosowana jest do długookresowych zastosowań dekoracyjnych. Folia może być naklejana na szkło lub inne płaskie, przezroczyste powierzchnie, w celu uzyskania efektu szkła mrożonego (DECO FROSTED FPT 80+) lub po to, by nadać powierzchni efekt piaskowania (DECO DUSTED DPT 80+).

#### → WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

	STANDARD NO.	VALUE
<b>Grubość</b>		
Grubość folii PVC	ISO 2286-3	80 µ
Łączna grubość folia+klej+liner	ISO 2286-3	208 µ
<b>Odporność na rozciąganie</b>	ISO 527-3/2/200	min. 20 MPa [MD]
<b>Odporność na rozdarcie</b>	ISO 527-3/2/200	min. 160 % [MD]
<b>Poziom błysku</b>	DIN 67530, 85°	15 %
<b>Stabilność wymiarowa</b>	DIN 53377	max. -2,8 %
<b>Siła adhezji kleju</b>		
Początkowa	FINAT 9	8.8 N / 25 mm
Po 20 minutach	FINAT 1	13.3 N / 25 mm
Po 24 godzinach	FINAT 1	19.8 N / 25 mm
<b>Zakres temperatur</b>		
Podczas wyklejania	-	od 12 °C do 40 °C
Podczas użytkowania	-	od -40 °C do 90 °C
<b>Pałność folii</b>	Naklejona na aluminium, szkło lub stal – samogasnąca	
<b>Okres trwałości *</b>	90° ekspozycja wertykalna	wewn. 7 lat
	90° ekspozycja wertykalna	zewn. 5 lat
<b>Okres składowania</b>	2 lata (w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze 20 °C i przy wilgotności 50%)	

\* W przypadku ekspozycji pionowych (wertykalnych). Długości okresu ekspozycji odnoszą się do klimatu umiarkowanego Europy Środkowej.

Powierzchnia, na którą naklejana jest folia musi być wolna od kurzu, smarów oraz innych zanieczyszczeń, które mogłyby wpływać niekorzystnie na adhezję tego produktu. Świeżo lakierowane lub malowane powierzchnie powinny być pozostawione do wyschnięcia przez co najmniej 3 tygodnie. Ewentualna możliwość zastosowania wybranych lakierów lub farb z folią samoprzylepną powinna zostać sprawdzona przez użytkownika przed ostatecznym naklejeniem folii. Przed naklejeniem folii należy upewnić się, że pomiędzy materiałem a podłożem nie zachodzą reakcje chemiczne. Zaleca się wyklejać "na mokro".

Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki handlowe są własnością odpowiednich firm. Ulotka jest informacją handlową, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacje zawarte w niniejszej publikacji mogą bez uprzedzenia ulec zmianie.

IKONOS LARGE FORMAT PRINTING MEDIA

Polska, 45-446 Opole, ul. Gostawicka 2

Tel.: +48 77 455 63 19 / Fax: +48 77 455 63 17