

SERIA IKONOS PROFIFLEX LAM-PRO GPT L80+ (BŁYSK) / LAM-PRO MPT L80+ (MAT) PRZEZROCZYSTY, MONOMERYCZNY, SAMOPRZYLEPNY LAMINAT PVC

→ DOSTĘPNE STANDARDOWE SZEROKOŚCI I DŁUGOŚCI

1.05, 1.27, 1.37, 1.60 x 50 m. Możliwość dostosowania długości nawoju do indywidualnych potrzeb Klientów

→ OPIS PRODUKTU

Ikonos Profiflex LAM-PRO - monomeryczny, przezroczysty laminat PVC o grubości 80 mikronów zawierający absorber UV. Profiflex LAM-PRO nadaje grafice wysoki połysk (GPT L80+) lub matowy efekt (MPT L80+), wydobywa głębię kolorów oraz znacząco przedłuża trwałość grafiki.

→ STRUKTURA PRODUKTU

Film: 80 µm przezroczysta, błyszcząca lub matowa monomeryczna folia PVC z permanentnym przezroczystym klejem

Klej: neutralna, permanentna dyspersja poliakrylanu, charakteryzująca się wysoką odpornością na działanie promieni UV oraz wilgotności

Liner: papier podkładowy typu "claycoated", jednostronnie silikonowany o gramaturze 121 g/m²

→ ZAKRES STOSOWANIA

Ikonos Profiflex LAM-PRO trwale zabezpiecza wydruki przed uszkodzeniami mechanicznymi, wilgocią i promieniowaniem UV. Idealnie nadaje się do wszelkich aplikacji wewnętrznych jak i krótko oraz średniookresowych aplikacji zewnętrznych.

→ WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE LAMINATU

	NUMER NORMY	WARTOŚĆ
Grubość		
Grubość folii PVC	ISO 2286-3	80 µm
Łączna grubość folia+klej+liner	ISO 2286-3	208 µm
Odporność na rozciąganie		
Wzdłużne	ISO 527-3/2/200	20 MPa
Poprzeczne	ISO 527-3/2/200	15 MPa
Odporność na rozdarcie		
Wzdłużne	ISO 527-3/2/200	160%
Poprzeczne	ISO 527-3/2/200	160%
Sila adhezji kleju		
Początkowa	FINAT 9	8.8 N / 25 mm
Po 20 minutach	FINAT 1	13.3 N / 25 mm
Po 24 godzinach	FINAT 1	19.8 N / 25 mm
Zakres temperatur		
Podczas wyklejania	-	od 5 °C do 40 °C
Podczas użytkowania	-	od -30 °C do 70 °C
Pałność	Naklejona na aluminium, szkło lub stal – samogasnąca	
Okres trwałości (przy właściwym użytkowaniu i naklejeniu przez specjalistę)	2 lata (na zewnątrz, niezadrukowana) *	
Okres przechowywania	2 lata (w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze 20 °C i przy wilgotności względnej powietrza 50%)	

* W przypadku ekspozycji pionowych (wertykalnych). Długości okresu ekspozycji odnoszą się do klimatu umiarkowanego Europy Środkowej.

Powierzchnia, na którą naklejana jest folia musi być wolna od kurzu, smarów oraz innych zanieczyszczeń, które mogłyby wpłynąć niekorzystnie na adhezję tego produktu. Świeżo lakierowane lub malowane powierzchnie powinny być pozostawione do wyschnięcia przez co najmniej 3 tygodnie. Ewentualna możliwość zastosowania wybranych lakierów lub farb z folią samoprzylepną powinna zostać sprawdzona przez użytkownika przed ostatecznym naklejeniem folii. W przypadku laminowania należy odczekać 48-72 godz., aby druk całkowicie wysychł. Przed naklejeniem folii należy upewnić się, że pomiędzy materiałem a podłożem nie zachodzą reakcje chemiczne.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki handlowe są własnością odpowiednich firm. Ulotka jest informacją handlową, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacje zawarte w niniejszej publikacji mogą bez uprzedzenia ulec zmianie.

IKONOS LARGE FORMAT PRINTING MEDIA
Polska, 45-446 Opole, ul. Gosławicka 2
Tel.: +48 77 455 63 19 / Fax: +48 77 455 63 17