

SERIA IKONOS PROFIFLEX PRO P80+

GPT P80+ (BŁYSK): BIAŁA, POLIMERYCZNA FOLIA SAMOPRZYLEPNA PVC

→ DOSTĘPNE STANDARDOWE SZEROKOŚCI I DŁUGOŚCI

1.05, 1.37 x 50 m. Możliwość dostosowania długości nawoju do indywidualnych potrzeb Klientów!

→ OPIS PRODUKTU

Ikonos Profiflex Pro P80+ jest białą, polimeryczną, kalandrowaną, błyszczącą folią samoprzylepną PVC, specjalnie opracowaną do druku na ploterach solwentowych i eko-solwentowych w dużej prędkości przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości.

→ STRUKTURA PRODUKTU

Film: 80 µm biała, błyszcząca polimeryczna folia PVC z permanentnym przezroczystym klejem

Klej: permanentna dyspersja poliakrylanu na bazie wody, charakteryzująca się wysoką odpornością na działanie promieni UV oraz wilgotności

Liner: papier podkładowy typu "claycoated", jednostronnie silikonowany o gramaturze 121 g/m²

→ ZAKRES STOSOWANIA

Ikonos Profiflex Pro 80+ idealnie nadaje się do wszelkich aplikacji wewnętrznych jak i średnio i długookresowych aplikacji zewnętrznych.

→ WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE FOLII

	NUMER NORMY	WARTOŚĆ
Grubość		
Grubość folii PVC	ISO 2286-3	80 µ
Łączna grubość folia+klej+liner	ISO 2286-3	208 µ
Odporność na rozciąganie	ISO 527-3/2/200	min. 24 MPa [MD]
Odporność na rozdarcie	ISO 527-3/2/200	min. 200 % [MD]
Poziom błysku	DIN 67530, 85°	40 [CD]
Stabilność wymiarowa	DIN 53377	max. -3,0 % [MD]
Siła adhezji kleju		
Początkowa	FINAT 9	6.5 N / 25 mm
Po 20 minutach	FINAT 1	13.7 N / 25 mm
Po 24 godzinach	FINAT 1	21.4 N / 25 mm
Zakres temperatur		
Podczas wyklejania	-	from 12 °C to 40 °C
Podczas użytkowania	-	from -20 °C to 50 °C
Pałność folii	Naklejona na aluminium, szkło lub stal – samogasnąca	
Okres trwałości *	90° ekspozycja wertykalna wewn. 7 lat	
	90° ekspozycja wertykalna zewn. 5 lat	
Okres składowania	2 lata (w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze 20 °C i przy wilgotności 50%)	

Powierzchnia, na którą naklejana jest folia musi być wolna od kurzu, smarów oraz innych zanieczyszczeń, które mogłyby wpływać niekorzystnie na adhezję tego produktu. Świeżo lakierowane lub malowane powierzchnie powinny być pozostawione do wyschnięcia przez co najmniej 3 tygodnie. Ewentualna możliwość zastosowania wybranych lakierów lub farb z folią samoprzylepną powinna zostać sprawdzona przez użytkownika przed ostatecznym naklejeniem folii. W przypadku laminowania lub wyklejania należy odczekać 48-72 godz., aby druk całkowicie wyschl. Przed naklejeniem folii należy upewnić się, że pomiędzy materiałem a podłożem nie zachodzą reakcje chemiczne.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki handlowe są własnością odpowiednich firm. Ulotka jest informacją handlową, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacje zawarte w niniejszej publikacji mogą bez uprzedzenia ulec zmianie.

IKONOS LARGE FORMAT PRINTING MEDIA

Polska, 45-446 Opole, ul. Gosławicka 2

Tel.: +48 77 455 63 19 / Fax: +48 77 455 63 17