

### IKONOS PROFIFLEX PRO MWT 100+ "Wally": BIAŁA, MATOWA, MONOMERYCZNA FOLIA SAMOPRZYLEPNA PVC Z KLEJEM ULTRA-USUWALNYM DO DEKORACJI ŚCIAN

#### → DOSTĘPNE STANDARDOWE SZEROKOŚCI I DŁUGOŚCI

1.05 x 50 m. Możliwość dostosowania długości nawoju do indywidualnych potrzeb Klientów!

#### → OPIS PRODUKTU

Ikonos Profiflex Pro MWT 100+ jest białą, monomeryczną, matową, kalandrowaną folią samoprzylepną PVC, specjalnie opracowaną do druku na ploterach solwentowych w dużej prędkości przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości. Folia przeznaczona jest do bezpośredniej aplikacji na ściany o powierzchni lateksowej, akrylowej, itd.

#### → STRUKTURA PRODUKTU

Film: 100 µm biała, matowa monomeryczna folia PVC z ultra-usuwalnym przezroczystym klejem

Klej: ultra-usuwalna dyspersja poliakrylanu na bazie wody, charakteryzująca się wysoką odpornością na działanie promieni UV oraz wilgotności

Liner: papier podkładowy typu "claycoated", jednostronnie silikonowany o gramaturze 135 g/m<sup>2</sup>

#### → ZAKRES STOSOWANIA

Ikonos Profiflex Pro MWT 100+ "Wally" idealnie nadaje się do wszelkich krótko- jak i średnio-okresowych aplikacji wewnętrznych bezpośrednio na ścianach.

#### → WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE FOLII

	NUMER NORMY	WARTOŚĆ
<b>Grubość</b>		
Grubość folii PVC	ISO 2286-3	100 µm
Łączna grubość folia+klej+liner	ISO 2286-3	228 µm
<b>Odporność na rozciąganie</b>		
Wzdłużne	ISO 527-3/2/200	32 MPa
Poprzeczne	ISO 527-3/2/200	28 MPa
<b>Odporność na rozdarcie</b>		
Wzdłużne	ISO 527-3/2/200	180%
Poprzeczne	ISO 527-3/2/200	200%
<b>Stabilność wymiarowa</b>	DIN 53377	max. - 4.8% [MD]
<b>Siła adhezji kleju (stal nierdzewna)</b>		
Początkowa	FINAT 9	2.2 N / 25 mm
Po 20 minutach	FINAT 1	2.6 N / 25 mm
Po 24 godzinach	FINAT 1	5.0 N / 25 mm
Usuwalność kleju	pow. gładka	12 miesięcy
<b>Zakres temperatur</b>		
Podczas wyklejania	-	od 10 °C do 35 °C
Podczas użytkowania	-	od -15 °C do 60 °C
<b>Pałność folii</b>	Naklejona na aluminium, szkło lub stal – samogasnąca	
<b>Okres trwałości*</b> (przy właściwym użytkowaniu i naklejeniu przez specjalistę)	3 lata (niezadrukowana) 2 lata (w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze 20 °C i przy wilgotności względnej powietrza 50%)	

\* W przypadku ekspozycji pionowych (wertykalnych). Długości okresu ekspozycji odnoszą się do klimatu umiarkowanego Europy Środkowej.

Powierzchnia, na którą naklejana jest folia musi być wolna od kurzu, smarów oraz innych zanieczyszczeń, które mogłyby wpłynąć niekorzystnie na adhezję tego produktu. Świeżo lakierowane lub malowane powierzchnie powinny być pozostawione do wyschnięcia przez co najmniej 3 tygodnie. Ewentualna możliwość zastosowania wybranych lakierów lub farb z folią samoprzylepną powinna zostać sprawdzona przez użytkownika przed ostatecznym naklejeniem folii. W przypadku laminowania należy odczekać 48-72 godz., aby druk całkowicie wysychł. Przed naklejeniem folii należy upewnić się, że pomiędzy materiałem a podłożem nie zachodzą reakcje chemiczne.

Po zadruku należy odczekać min. 48 godz. przed aplikacją na podłożu celem całkowitego wyschnięcia atramentu. Przed użyciem należy każdorazowo przetestować materiał na docelowym podłożu.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki handlowe są własnością odpowiednich firm. Ulotka jest informacją handlową, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacje zawarte w niniejszej publikacji mogą bez uprzedzenia ulec zmianie.

**IKONOS LARGE FORMAT PRINTING MEDIA**

Polska, 45-446 Opole, ul. Gostawicka 2

Tel.: +48 77 455 63 19 / Fax: +48 77 455 63 17