

## IKONOS PROFIFLEX 4-FLOOR & PRINT MRT WF200+ AIR FAST&EASY HIGH TACK, EASY PEEL

### OPIS PRODUKTU:

Ikonos Profiflex 4-Floor & PRINT MRT WF200 AIR+ jest monomerową, białą, matową folią PCV z akrylowym klejem charakteryzującym się dużą lepkością. Dzięki specjalnej strukturze antypoślizgowej folię MRT WF200 AIR+ można stosować na podłogach bezpośrednio po zadrukowaniu, bez konieczności dodatkowego laminowania. Strukturalny papier typu PCK zapewnia idealną płaskość materiału podczas druku oraz łatwą i szybką aplikację.

Profiflex 4-Floor & PRINT MRT WF200 AIR+ posiada certyfikat DIN 51130 klasy R9 (certyfikat antypoślizgowy).

### STRUKTURA PRODUKTU:

Folia: 200 mic, monomerowa, biała, matowa folia PVC ze strukturą antypoślizgową

Klej: usuwalna, transparentna, wodna dyspersja poliakrylanów o wysokiej przyczepności początkowej

Liner: dwustronnie zabezpieczony PE, jednostronnie silikonowany, strukturalny papier typu PCK o gramaturze 140 g/m<sup>2</sup>

### KOMPATYBILNE ATRAMENTY:

Eco-solvent, mild solvent, solvent, Latex, UV

### ZAKRES ZASTOSOWANIA:

: Ikonos Profiflex 4-Floor & PRINT MRT WF200 AIR+ został stworzony do krótkoterminowych zastosowań wewnętrznych m. in. jako grafika podłogowa. Dzięki specjalnej antypoślizgowej strukturze nie wymaga on dodatkowej laminacji. Zastosowanie kleju o wysokiej przyczepności początkowej oraz strukturalnego linera sprawia że produkt ten jest wyjątkowo łatwy w aplikacji. MRT WF200 AIR+ może być także stosowane w celach dekoracyjnych na powierzchniach pionowych np. ścianach (materiały muszą być przetestowane przed użyciem). Powierzchnia musi być oczyszczona z kurzu i smaru przed zastosowaniem.

### WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE:

	NORMA	WARTOŚĆ
Grubość		
Grubość PVC	ISO 2286-3	200 mic (±5%)
Grubość całkowita (folia+klej+liner)	ISO 2286-3	400 mic (±5%)
Wydłużenie przy zerwaniu	ISO 527-3	min. 66 N/15mm [MD] min. 60 N/15mm [CD]
Odporność na rozdarcie	ISO 527-3	min. 280 % [MD] min. 280 % [CD]
Stabilność wymiarowa	FINAT 14	min. 20 N/mm <sup>2</sup> [MD] min. 17 N/mm <sup>2</sup> [CD]
Sila adhezji		
Początkowa	FINAT 9	4,7 N/25 mm
Po 20 min	FINAT 1	4,3 N/25 mm
Po 24 h	FINAT 1	9,0 N/25 mm
Zakres temperatur		
Podczas aplikacji	-	od 10 oC do 40 oC
Podczas użytkowania	-	od -20 oC do 50 oC
Okres trwałości	Wewnętrzna	Do 3 lat (niezadrukowany)
Okres składowania	1 rok (w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze 20°C i przy wilgotności względnej 50%)	

## TRWAŁOŚĆ

Dane dotyczą ekspozycji pionowej niezadrukowanego/ nieprzetworzonego produktu. Trwałość zewnętrzna odnosi się do klimatu umiarkowanego Europy Środkowej. Jeśli produkt jest narażony na działanie ekstremalnych warunków pogodowych, takich jak silne nasłonecznienie, wysoka wilgotność lub intensywne promieniowanie UV może ulegać przyspieszonej degradacji. Folia PVC może również ulegać osłabieniu w obszarach o znacznym stopniu zanieczyszczenia i regionach położonych na znacznych wysokościach.

## PRZECHOWYWANIE I PRZETWARZANIE

Zalecane warunki przechowywania: 50% wilgotności względnej, 20 OC, w oryginalnym opakowaniu.

Klient powinien zawsze przechowywać rolki wraz z etykietą, zawierającą informacje o rodzaju produktu, wymiarach rolki i numerze partii.

Wszelkie skargi i wnioski reklamacyjne są przyjmowane wyłącznie wraz z informacją o numerze partii.

Podczas okresu przechowywania krawędzie monomerowej folii PVC mogą ulegać procesowi kurczenia.

W celu uzyskania wysokiej jakości wydruków/dobrych wyników przetwarzania zalecamy zaaklimatyzować rolki w pomieszczeniu, w którym zostaną one zadrukowane/przetworzone na min. 24 godziny przed zadrukowaniem/przetwarzaniem. Duże wahania temperatury i wilgotności pomiędzy pomieszczeniem oraz materiałem mają wpływ na zjawisko falowania materiału i jakość druku.

Jeśli materiał został zadrukowany, atrament musi być całkowicie suchy przed dalszą obróbką materiału np. laminowaniem lub aplikacją. Pozostałości rozpuszczalników mogą wywołać zmianę charakterystyki produktu. Powierzchnia na którą aplikowany jest produkt musi być wolna od kurzu, tłuszczu, smaru i innych substancji, które mogą negatywnie wpływać na siłę adhezji materiału do tej powierzchni.

Ze względu na szeroki wachlarz możliwych zastosowań, klient powinien każdorazowo przed użyciem sprawdzić czy wybrany przez niego materiał odpowiada w pełni jego potrzebom. Zalecamy klientom przeprowadzenie własnych testów przed każdą aplikacją.

## WAŻNA UWAGA

Informacje zawarte w niniejszej publikacji są oparte na naszej wiedzy oraz doświadczeniu praktycznym i mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Wszystkie informacje zawsze reprezentują średnią, minimalną lub maksymalną wartość i powinny być traktowane jako takie.

Prezentowanie dane służą wyłącznie jako źródło informacji i nie stanowią podstawy jakiegokolwiek gwarancji.

Wszystkie prezentowane informacje odnoszą się do niezadrukowanych / nieprzetworzonych produktów Ikonos. Charakterystyka produktu może ulec zmianie po zadruku / przetworzeniu. Z tego powodu wszystkie zadrukowane / przetworzone produkty Ikonos nie są objęte gwarancją.

Ograniczona odpowiedzialność producenta odnosi się tylko do kosztów wadliwego materiału, który został zakupiony przez klienta.

Agenci, przedstawiciele oraz sprzedawcy nie są uprawnieni do udzielania jakichkolwiek gwarancji, poświadczeń, poręczeń i oświadczeń innych niż zamieszczone w tej karcie technicznej.

Ikonos nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia podłoża, powierzchni lub maszyn wynikające ze stosowania lub usuwania produktów Ikonos, jak również nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek inne szkody powstałe podczas procesów aplikacji i usuwania produktów Ikonos.

Wszystkie sprzedawane produkty Ikonos podlegają „Ogólnym warunkom sprzedaży i dostaw” (<http://ikonosmedia.eu/download/>).

Ikonos nie ponosi odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub/i wynikowe, w tym, ale nie tylko, utratę zysków lub przychodów, kosztów pracy, kosztów i opłat odtwarzania grafiki, straty czasu produkcyjnego, kosztów usuwania wadliwych grafik itp.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie znaki towarowe i zarejestrowane znaki towarowe są własnością ich właścicieli. Sierpień 2016.